

RESULTATS DES TESTS D'EFFICACITE

Tous nos blindages sont testés par le laboratoire universitaire des forces armées allemandes.

Les mesures sont faites conformément à la norme ASTM D-4938-18

De 1 MHz à 4,5 GHz et de 7 GHz à 8 GHz.

EFFICACITE du BLINDAGE - 1 EPAISSEUR

	JERSEY	VOILETTE	ARMURE	MAILLE 100 % argent	MOUSSELINE 100% argent
Tetra 0,450 MHz	50 dB	43 dB	58 dB	48 dB	46 dB
Téléphone : 0,9 GHz	48 dB	43 dB	58 dB	48 dB	45 dB
Téléphone : 1,8 GHz	50 dB	44 dB	59 dB	49 dB	46 dB
Wifi, Bluetoo 12,450 GHz	50 dB	43 db	59 dB	50 dB	44 dB
5G : 3,2 – 3,8 GHz	49 dB	41 dB	58 dB	49 dB	40 dB
Wifi bande haute, radars... 8 GHz	26 dB	23 dB	45 dB	38 dB	18 dB

EFFICACITE du BLINDAGE - 2 EPAISSEURS

	JERSEY	VOILETTE	ARMURE	MAILLE 100 % argent	MOUSSELINE 100% argent
Tetra 0,450 MHz	60 dB	51 dB	71 dB	60 dB	46 dB
Téléphone : 0,9 GHz	62 dB	53 dB	75 dB	65 dB	44 dB
Téléphone : 1,8 GHz	75 dB	57 dB	82 dB	70 dB	46 dB
Wifi, Bluetoo 12,450 GHz	74 dB	59 dB	86 dB	75 dB	43 db
5G : 3,2 – 3,8 GHz	76 dB	59 dB	89 dB	77 dB	39 dB
Wifi bande haute, radars... 8 GHz	54 dB	41 dB	71 dB	61 dB	31 dB